MÜPRO

Lepená kotva XV Plus

Lepený systém VMU Plus typu MKT, pro trhlinový i netrhlinový beton

Použití

- Pro ukotvení bez rozpěrné síly v trhlinovém i netrhlinovém betonu

Výhody pro Vás

- Evropské technické schválení pro ukotvení v betonu
- Dvousložková malta bez styrenu na bázi vinylesteru
- Schválení pro pevnostní závitové tyče (Osvědčení o schválení 3.1), na vyžádání
- Dvě provedení pro dvoupístové a jednopístové vytlačovací pistole
- Čisté zpracování a kontrolované míchání přiloženým směšovačem (směšovací nástavce lze v případě potřeby doobjednat i jednotlivě)
- Přesné dávkování vstřikovaného objemu chemické malty pomocí stupnice na kartuši
- Kvalitní dvousložková chemická malta dává mnoho možností upevnění
- Kotvící tyče v provedení odolné proti korozi HCR k dispozici na vyžádání
- Schváleno pro použití ve vlhkém betonu a v otvorech zalitých vodou



Chemická malta XV Plus pro běžné silikonové vytlačovací pistole

Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti

Skladovací teplota	5 °C - 25 °C
Ùložný prostor	min. +5 °C, v chladu a suchu
Teplotní odolnost	-40 °C až +120 °C
Teplota zpracování	+20 °C (optimálne)
Certifikát použitelnosti	ETA-11/0415



Chemická malta XV Plus pro dvou-pístovou vytlačovací pistoli

Teplota v kotevním jádru [C°]	Doba zpracování [min]	Teplota kartuše během zpracování [C°]	Doba tvrdnutí suchý kotevní podklad	Doba tvrdnutí vlhký kotevní podklad
-10 až -6	90	+5 až +40	24 h	48 h
-5 až -1			14 h	28 h
0 až +4	45		7 h	14 h
+5 až +9	25		2 h	4 h
+10 až +19	15		80 min	160 min
+20 až +29	6		45 min	90 min
+30 až +34	4		25 min	50 min
+35 až +39	2		20 min	40 min
+40	1,5	+15 až +40	15 min	30 min

Typ	Obsah [ml/kazety]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Chemická malta XV Plus pro běžné silikonové vytlačovací pistole	280	**162363**	1	ks
Chemická malta XV Plus pro dvou-pístovou vytlačovací pistoli	345	**162364**		
Směšovač pro 2-komponentní systémy	-	**117460**	10	

Otvor musí být před kotvením vyčištěn.

Příslušenství pro čištění vrtu naleznete na straně 13/41.